

MICROFINO (MURS)

FAÏENCE

- 1 JOINDRE
24 heures
 - 2 PONÇAGE GRAINS 40
 - 3 1 COUCHE PRIMACEM PLUS AVEC NAPPE
30 minutes
 - 4 1^è COUCHE MICROBASE SANS PIGMENT
24 heures
 - 5 PONÇAGE GRAIN 40
 - 6 1 COUCHE PRIMACEM PLUS
30 minutes
 - 7 2^è COUCHE MICROBASE AVEC PIGMENT
24 heures
 - 8 PONÇAGE GRAIN 40
 - 9 1^è COUCHE MICROFINO AVEC PIGMENT
3 heures
 - 10 PONÇAGE GRAIN 120/220
 - 11 2^è COUCHE MICROFINO AVEC PIGMENT
24 heures
 - 12 PONÇAGE GRAIN 120/220
 - 13 1^è COUCHE PRESEALER
3 à 6 heures
 - 14 2^è COUCHE PRESEALER
3 à 6 heures
 - 15 1^è COUCHE TOPSEALER WT
24 heures
 - 16 PONÇAGE GRAIN 400
 - 17 2^è COUCHE TOPSEALER WT
1 semaine
- 2 SEMAINES SANS UTILISER DE DETERGENT ET SANS COUVRIR

PLACO

- 1 1 COUCHE PROMACEM ABS
30 minutes
 - 2 1 COUCHE MICROBASE SANS PIGMENT AVEC NAPPE
3 heures
 - 3 PONÇAGE GRAIN 40
 - 4 2^è COUCHE MICROBASE AVEC PIGMENT
24 heures
 - 5 PONÇAGE GRAIN 40
 - 6 1^è COUCHE MICROFINO AVEC PIGMENT
3 heures
 - 7 PONÇAGE GRAIN 120/220
 - 8 2^è COUCHE MICROFINO AVEC PIGMENT
24 heures
 - 9 PONÇAGE GRAIN 120/220
 - 10 1^è COUCHE PRESEALER
3 à 6 heures
 - 11 2^è COUCHE PRESEALER
3 à 6 heures
 - 12 1^è COUCHE TOPSEALER WT
24 heures
 - 13 PONÇAGE GRAIN 400
 - 14 2^è COUCHE TOPSEALER WT
1 semaine
- 2 SEMAINES SANS UTILISER DE DETERGENT ET SANS COUVRIR

CREPI

- 1 1 COUCHE ACRICEM
30 minutes
 - 2 1 COUCHE MICROBASE SANS PIGMENT AVEC NAPPE
3 heures
 - 3 PONÇAGE GRAIN 40
 - 4 2^è COUCHE MICROBASE AVEC PIGMENT
24 heures
 - 5 PONÇAGE GRAIN 40
 - 6 1^è COUCHE MICROFINO AVEC PIGMENT
3 heures
 - 7 PONÇAGE GRAIN 120/220
 - 8 2^è COUCHE MICROFINO AVEC PIGMENT
24 heures
 - 9 PONÇAGE GRAIN 120/220
 - 10 1^è COUCHE PRESEALER
3 à 6 heures
 - 11 2^è COUCHE PRESEALER
3 à 6 heures
 - 12 1^è COUCHE TOPSEALER WT
24 heures
 - 13 PONÇAGE GRAIN 400
 - 14 2^è COUCHE TOPSEALER WT
1 semaine
- 2 SEMAINES SANS UTILISER DE DETERGENT ET SANS COUVRIR

LES TEMPS DE SECHAGE SE PEUVENT ÊTRE REDUITS OU PROLONGÉS EN FONCTION DE LA TEMPERATURE D'AMBIANCE ETC.

MELANGE ET RENDEMENT

PRIMACEM ABS
RENDEMENT: 0,10 L/M2

MICROBASE
RENDEMENT: 2 COUCHES - 2,00 KG/M2
MELANGE: 10 KG. - 3,00 L RESINE

MICRODECK M
RENDEMENT: 2 MANOS - 1,00 KG/M2
MELANGE: 10 KG. - 3,00 L RESINE

PREPOL
RENDEMENT: 1 MANO - 0,06 L/M2

PRIMACEM PLUS
RENDEMENT: 0,09 L/M2

MICROFINO
RENDEMENT: 2 COUCHES - 0,50 KG/M2
MELANGE: 10 KG. - 4,50 L RESINE

MICRODECK L
RENDEMENT: 2 MANOS - 1,00 KG/M2
MELANGE: 10 KG. - 3,00 L RESINE

PRESEALER
RENDEMENT : 1 MANO - 0,06 L/M2

ACRICEM
RENDEMENT: 0,10 L/M2

MICRODECK F
RENDEMENT: 2 COUCHES - 1,00 KG/M2
MELANGE: 10 KG. - 3,00 L RESINE

MICROSTONE
RENDEMENT: 2 MANOS - 2,00 KG/M2
MELANGE: 10 KG. - 2,70 L RESINE

TOPSEALER WT
RENDEMENT: 2 MANOS - 0,15 L/M2
MELANGE: 5L (A)- 1 L (B)

MICRODECK SUR MURS

GRÈS/FAÏENCE/PORCELAINIQUE AVEC JOINTES

- 1 JOINDRE
24 heures
 - 2 PONÇAGE GRAIN 40
 - 3 1 COUCHE PRIMACEM PLUS AVEC NAPPE
30 minutes
 - 4 1^è COUCHE MICROBASE SANS PIGMENT
24 heures
 - 5 PONÇAGE GRAIN 40
 - 6 1 COUCHE PRIMACEM PLUS
30 minutes
 - 7 2^è COUCHE MICROBASE AVEC PIGMENT
24 heures
 - 8 PONÇAGE GRAIN 40
 - 9 1^è COUCHE MICRODECK AVEC PIGMENT
3 heures
 - 10 PONÇAGE GRAIN 80
 - 11 2^è COUCHE MICRODECK AVEC PIGMENT
24 heures
 - 12 PONÇAGE GRAIN 80
 - 13 1^è COUCHE PRESEALER
3 a 6 heures
 - 14 2^è COUCHE PRESEALER
3 a 6 heures
 - 15 1^è COUCHE TOPSEALER WT
24 heures
 - 16 PONÇAGE GRAIN 400
 - 17 2^è COUCHE TOPSEALER WT
1 semaine
- 2 SEMAINES SANS UTILISER DE DETERGENT ET SANS COUVRIR

GRANITE OU MARBRE

- 1 1 COUCHE PRIMACEM PLUS AVEC NAPPE
30 minutes
 - 2 1^è COUCHE MICKROBASE SANS PIGMENT
24 heures
 - 3 PONÇAGE GRAIN 40
 - 4 1 COUCHE PRIMACEM PLUS
30 minutes
 - 5 2^è COUCHE MICROBASE AVEC PIGMENT
24 heures
 - 6 PONÇAGE GRAIN 40
 - 7 1^è COUCHE MICRODECK AVEC PIGMENT
3 heures
 - 8 PONÇAGE GRAIN 80
 - 9 2^è COUCHE MICRODECK AVEC PIGMENT
24 heures
 - 10 PONÇAGE GRAIN80
 - 11 1^è COUCHE PRESEALER
3 a 6 heures
 - 12 2^è COUCHE PRESEALER
3 a 6 heures
 - 13 1^è COUCHE TOPSEALER WT
24 heures
 - 14 PONÇAGE GRAIN 400
 - 15 2^è COUCHE TOPSEALER WT
1 semaine
- SEMAINES SANS UTILISER DE DETERGENT ET SANS COUVRIR

CHAPE

- 1 1 COUCHE PRIMACEM ABS
30 minutes
 - 2 1^è COUCHE MICKROBASE SANS PIGMENT AVEC NAPPE
3 heures
 - 3 PONÇAGE GRAIN 40
 - 4 2^è COUCHE MICROBASE AVEC PIGMENT
24 heures
 - 5 PONÇAGE GRAIN 40
 - 6 1^è COUCHE MICRODECK AVEC PIGMENT
3 heures
 - 7 PONÇAGE GRAIN80
 - 8 2^è COUCHE MICRODECK AVEC PIGMENT
24 heures
 - 9 PONÇAGE GRAIN 80
 - 10 1^è COUCHE PRESEALER
3 a 6 heures
 - 11 2^è COUCHE PRESEALER
3 a 6 heures
 - 12 1^è COUCHE TOPSEALER WT
24 heures
 - 13 PONÇAGE GRAIN 400
 - 14 2^è COUCHE TOPSEALER WT
1 semaine
- 2 SEMAINES SANS UTILISER DE DETERGENT ET SANS COUVRIR

AUTONIVELANT

- 1 1 COUCHE PRIMACEM ABS
30 minutes
 - 2 1^è COUCHE MICROBASE SANS PIGMENT AVEC NAPPE
3 heures
 - 3 PONÇAGE GRAIN 40
 - 4 2^è COUCHE MICROBASE AVEC PIGMENT
24 heures
 - 5 PONÇAGE GRAIN 40
 - 6 1^è COUCHE MICRODECK AVEC PIGMENT
3 heures
 - 7 PONÇAGE GRAIN80
 - 8 2^è COUCHE MICRODECK AVEC PIGMENT
24 heures
 - 9 PONÇAGE GRAIN 80
 - 10 1^è COUCHE PRESEALER
3 a 6 heures
 - 11 2^è COUCHE PRESEALER
3 a 6 heures
 - 12 1^è COUCHE TOPSEALER WT
24 heures
 - 13 PONÇAGE GRAIN 400
 - 14 2^è COUCHE TOPSEALER WT
1 semaine
- 2 SEMAINES SANS UTILISER DE DETERGENT ET SANS COUVRIR

LES TEMPS DE SECHAGE SE PEUVENT ÊTRE REDUITS OU PROLONGÉS EN FONCTION DE LA TEMPERATURE D'AMBIANCE ETC.

MELANGE ET RENDEMENT

PRIMACEM ABS

RENDEMENT: 0,10 L/M2

MICROBASE

RENDEMENT: 2 COUCHES - 2,00 KG/M2
MELANGE: 10 KG. - 3,00 L RESINE

MICRODECK M

RENDEMENT: 2 MANOS - 1,00 KG/M2
MELANGE: 10 KG. - 3,00 L RESINE

PREPOL

RENDEMENT: 1 MANO - 0,06 L/M2

PRIMACEM PLUS

RENDEMENT: 0,09 L/M2

MICROFINO

RENDEMENT: 2 COUCHES - 0,50 KG/M2
MELANGE: 10 KG. - 4,50 L RESINE

MICRODECK L

RENDEMENT: 2 MANOS - 1,00 KG/M2
MELANGE: 10 KG. - 3,00 L RESINE

PRESEALER

RENDEMENT : 1 MANO - 0,06 L/M2

ACRICEM

RENDEMENT: 0,10 L/M2

MICRODECK F

RENDEMENT: 2 COUCHES - 1,00 KG/M2
MELANGE: 10 KG. - 3,00 L RESINE

MICROSTONE

RENDEMENT: 2 MANOS - 2,00 KG/M2
MELANGE: 10 KG. - 2,70 L RESINE

TOPSEALER WT

RENDEMENT: 2 MANOS - 0,15 L/M2
MELANGE: 5L (A)- 1 L (B)

MICROSTONE - EXTERIEUR

REVÊTEMENT CERAMIQUE AVECJUNTAS

- 1 JOINDRE
24 heures
 - 2 PONÇAGE GRAIN 40
 - 3 1 COUCHE PRIMACEM PLUS AVEC NAPPE
30 minutes
 - 4 1 COUCHE MICROBASE SANS PIGMENT
24 heures
 - 5 PONÇAGE GRAIN 40
 - 6 1 COUCHE PRIMACEM PLUS
30 minutes
 - 7 1^è COUCHE MICROSTONE AVEC PIGMENT
3 heures
 - 8 PONÇAGE GRAIN 40
 - 9 2^è COUCHE MICROSTONE AVEC PIGMENT
24 heures
 - 10 PONÇAGE GRAIN 40
 - 11 1^è COUCHE PRESEALER
3 a 6 heures
 - 12 2^è COUCHE PRESEALER
3 a 6 heures
 - 13 1^è COUCHE TOPSEALER WT
24 heures
 - 14 PONÇAGE GRAIN 400
 - 15 2^è COUCHE TOPSEALER WT
1 semaine
- 2 SEMAINES SANS UTILISER DE DETERGENT ET SANS COUVRIR

CHAPE

- 1 1 COUCHE PRIMACEM ABS
30 minutes
 - 2 1 COUCHE MICROBASE SANS PIGMENT AVEC NAPPE
3 heures
 - 3 PONÇAGE GRAIN 40
 - 4 1 COUCHE PRIMACEM PLUS
30 minutes
 - 5 1^è COUCHE MICROSTONE AVEC PIGMENT
3 heures
 - 6 PONÇAGE GRAIN 40
 - 7 2^è COUCHE MICROSTONE AVEC PIGMENT
24 heures
 - 8 PONÇAGE GRAIN 40
 - 9 1^è COUCHE PRESEALER
3 a 6 heures
 - 10 2^è COUCHE PRESEALER
3 a 6 heures
 - 11 1^è COUCHE TOPSEALER WT
24 heures
 - 12 PONÇAGE GRAIN 400
 - 13 2^è COUCHE TOPSEALER WT
- 1 semaine
- 2 SEMAINES SANS UTILISER DE DETERGENT ET SANS COUVRIR

LOS TIEMPOS DE SECADO SE PUEDEN VER ACORTADOS O ALARGADOS DEPENDIENDO DE AMBIENTE / TEMPERATURA ETC.

MELANGE ET RENDEMENT

PRIMACEM ABS
RENDEMENT: 0,10 L/M2

MICROBASE
RENDEMENT: 2 COUCHES - 2,00 KG/M2
MELANGE: 10 KG. - 3,00 L RESINE

MICRODECK M
RENDEMENT: 2 MANOS - 1,00 KG/M2
MELANGE: 10 KG. - 3,00 L RESINE

PREPOL
RENDEMENT: 1 MANO - 0,06 L/M2

PRIMACEM PLUS
RENDEMENT: 0,09 L/M2

MICROFINO
RENDEMENT: 2 COUCHES - 0,50 KG/M2
MELANGE: 10 KG. - 4,50 L RESINE

MICRODECK L
RENDEMENT: 2 MANOS - 1,00 KG/M2
MELANGE: 10 KG. - 3,00 L RESINE

PRESEALER
RENDEMENT : 1 MANO - 0,06 L/M2

ACRICEM
RENDEMENT: 0,10 L/M2

MICRODECK F
RENDEMENT: 2 COUCHES - 1,00 KG/M2
MELANGE: 10 KG. - 3,00 L RESINE

MICROSTONE
RENDEMENT: 2 MANOS - 2,00 KG/M2
MELANGE: 10 KG. - 2,70 L RESINE

TOPSEALER WT
RENDEMENT: 2 MANOS - 0,15 L/M2
MELANGE: 5L (A)- 1 L (B)